Gyártó és forgalmazó:
WSW Proding Mérnöki, Gyártó és Kereskedelmi Kft.
8200 Veszprém, Budapest u. 75.
Tel: + 36 88 580 590
e-mail: info@wswproding.hu
www.wswproding.hu

IPARI KENŐANYAG SPECIALISTA
GYÁRTÁS - LABOR - KERESKEDELEM

WSW BIO-SK VSZK-200 SINKENŐ OLAJ

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ BIO SÍN- ÉS VÁLTÓSZÉKKENŐ OLAJ

Termékleírás:

A BIO-SK VSZK-200 vasúti sín- és váltószék-kenésre, veszteséges kenéssel működő szerkezetek, berendezések, súrlódó felületek kenésére ajánlott kenőanyag.Hatékony súrlódás- és kopáscsökkentő adalékok révén kiváló kenőképességgel rendelkezik. Hatékonyan csökkenti a kopást, és a fajlagos szerkezet/gép költségeket. Kiválló kopás- és berágódásgátló hatású. A kenési helyről esetlegesen kijutó kenőanyag a környezetet nem szennyezi, igen rövid idő alatt biológiailag lebomlik. Használható közvetlenül a sínre szerelt automata adagolású kenőberendezésben vagy felhordható kézileg is hagyományosan ecseteléssel vagy spray formájában is.

Tulajdonságok és előnyök és alkalmazások:

Kiváló biológiai lebonthatóságú, a kenési hely környezetébe kikerülve néhány hét alatt maradéktalanul lebomlik.
Előnyösen használható a veszteséges kenési feladatok ellátására
Kiváló korrózió-, kopás-, berágódásgátló hatása révén jelentősen megnöveli az alkatrészek élettartamát
Csökkenti a karbantartási költségeket
Nem mérgezi a környezetet
Az aromásmentes környezetbarát (WSW W200 ADDITIVES) (30%-os) adalékolású olajként ISO VG 32 oszályba tartozik és extrém hidegben is (akár < -23 °C-on) változatlan kenési, képesség mellett felhasználható és ezáltal bármely kézi-/gépi- permetezővel ecseteléssel is kijuttatható a felhasználási felületekre.
A felületről lúgos mosófolyadékkal vagy szénhidrogén alapú tisztítószerrel (mint pl. WSW Unitech BC) maradék nélkül eltávolítható.
Az olaj spray formában történő alkalmazáskor a függőleges felületen is kiválóan megtapad és tartós kenőanyag felületet képez, valamint a hajtógázzal korlátlanul elegyedik.

Felhasználási terület:

- Vasúti kötött pályás sín-, és váltószék-kenés.
- Olyan kenési helyekre, amelyeknél fokozottan fennáll a környezet károsításának lehetősége.

Jellemző adatok:

Jellemző:	Módszer:	Tipikus érték:
Külső	-	sárgás - barnás színű, tiszta
Viszkozitás 40 C-on mm2 /s (tipikus érték)	ISO 2952	200
Lobbanáspont, nyílttéri, °C	ISO 3016	225
Folyáspont, °C	ISO 7120	-26
Acélkorrózió	ASTM D130	0
Rézkorrózió	ASTM D2783	1b
Négygolyós hegedési terhelés, N	IP 334	3500
FZG vizsgálat A/16, 6/90	CEC-L-33-T82	12+
Biológiai lebonthatóság, %	-	>65
PBT vagy vPvB-anyag tartalom		nem tartalmaz
Vízoldhatóság		nem oldható

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során a vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.